

Füllgrund Apprêt de remplissage pour joints

Apprêt hydrophobe spécial pour le remplissage des joints entre les lames de plancher



Avantages :

- Dispense du remplissage laborieux des interstices entre les lames de plancher avec de l'acrylique
- 2 en 1 : remplit et apprête en une seule opération
- Protège le support de l'humidité lors de la prise du mortier-colle ou de la masse d'égalisation

Caractéristiques :

- Bicomposant
- Séchage rapide, ce qui permet de poursuivre rapidement les travaux

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Sol
- Sur plancher chauffant
- Particulièrement adapté aux planchers en bois en combinaison avec une masse d'égalisation
- En tant que protection contre un retrait trop rapide de l'eau lors des travaux de carrelage ou d'égalisation ultérieurs

Données techniques :

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	124150
Contenu	6 kg
Contenu plusieurs composants	6 kg (sac de 4 kg comp A, bidon de 2 kg comp B)
Rapport de mélange	2:1
Durée pratique d'utilisation	env. 45 minutes
Temps de séchage	après env. 90 minutes
Peut être revêtu	après env. 4 heures
Recouvrable	env. 90 minutes
Température d'application	5 °C à 25 °C
Résistance à la température	-20 °C à +90 °C

Füllgrund Apprêt de remplissage pour joints

Apprêt hydrophobe spécial pour le remplissage des joints entre les lames de plancher

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante et être solide. Les couches superficielles de moindre solidité et/ou de faible résistance, les surfaces extrêmement denses et/ou lisses, les barbotines de ciment, les pellicules de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées ou rendues rugueuses (par ex. par grenaillage Blastrac). Le support ne doit pas dépasser une certaine teneur en humidité maximale, voir tableau ci-après :

Chape à base de ciment sans chauffage au sol	2,0 M-%
Chape à base de ciment avec chauffage au sol	1,8 M-%
Chape anhydrite ou à base de sulfate de calcium sans chauffage au sol	0,5 M-%
Chape anhydrite ou à base de sulfate de calcium avec chauffage au sol	0,3 M-%
Chape rapide	2,5 M-% (se référer à la fiche technique correspondante)

Mise en œuvre :

Préparation du matériau

L'apprêt de remplissage est constitué de deux composants. Le pot d'origine est conçu comme un seau de mélange contenant un sac de composant en poudre et un bidon de composant liquide. Mélanger soigneusement les deux composants à l'aide d'un malaxeur approprié, en évitant les grumeaux. L'apprêt doit reposer environ 3 minutes puis être mélangé une nouvelle fois avant d'être appliqué.

Application

Appliquer l'apprêt en couche fine sur le support, à l'aide d'une lisseuse. Pour les supports en bois, nous recommandons d'insérer une toile de renfort universelle blizz-z (4x4 mm) dans la couche fraîche, puis d'uniformiser toute la surface enduite avec l'**apprêt de remplissage - Füllgrund**.

Composition :

Composant en poudre : combinaison de mortiers synthétiques Composant liquide : dispersion liquide

Consommation :

La consommation dépend du pouvoir absorbant et de la nature du support :
 Env. 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

Conservation :

- Stocker au frais, à l'abri des intempéries ainsi que du gel
- Refermer immédiatement les contenants entamés
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 IEN V1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
Système DGNB version 2015 IEN V1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	-

Füllgrund Apprêt de remplissage pour joints

Apprêt hydrophobe spécial pour le remplissage des joints entre les lames de plancher

LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 1. (1 point pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	Satisfait les exigences
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Satisfait les exigences

Émissions de gaz à effet de serre	Émissions de gaz à effet de serre
GEV-Emicode	EC1 ^{plus}

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 50% d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.
- Les produits suivants ne peuvent être appliqués qu'après gommage de l'apprêt.
- Les résidus de colle et d'enduit solubles dans l'eau doivent être entièrement éliminés.

Dangers et conseils de sécurité :

Composant A

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage, une protection auditive.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Füllgrund Apprêt de remplissage pour joints

Apprêt hydrophobe spécial pour le remplissage des joints entre les lames de plancher

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 15.09.2026